

POLTIX PIGMENTPASTA ED

BESKRIVNING

Poltix Pigmentpasta ED är en kulörpasta baserad på högkvalitativa ljusäkta pigment, fri från monomer, av omättat polyesterharts.

FÖRDELAR

- Lämplig för kolorering av polyesterbaserad gelcoat/topcoat/Filler, harts, laminat, BMC, SMC, vakuuminjektion, pultrusion, etc.;
- Hög pigmenthalt och ljusäkta pigment, små doser räcker och ger god kostnadseffektivitet;
- 7 kulörer .
- Använd Poltix Pigmentpasta ED för att garantera god kulörautenticitet och hög nivå av reproducering;
- Monomerfri, nästan obegränsad hållbarhet.

KULÖR OCH GLANS

YT 100 vit, RAL 1013, RAL 7035, RAL 9001, RAL 9002, RAL 9005, RAL 9010

GRUNDEGENSKAPER (VID 23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET)

Densitet	ca. 1,8 g/cm ³ g/cm ³ (beroende på kulör)
Torrhalt	ca. 100 %
Pigmenthalt	ca. 65 %, beroende på kulör
Hållbarhet	originalförpackning, förvaras svalt och torrt, min. 36 månader
Flampunkt (DIN53213)	> 100 C

INSTRUKTIONER

Före användning, blanda väl	
Gelcoat / Topcoat (Polylak)	: använd 10-20 % (i vikt) . Den faktiska kvaniteten beror på kulör och appliceringsmetod.
Polyesterlaminat	: använd 3-5 % (i vikt). Den faktiska kvaniteten beror på kulör och appliceringsmetod.
Solida ytor	: använd 1-3 % (i vikt) Den faktiska kvaniteten beror på kulör och appliceringsmetod.

Tillsätt polyesterhartset i kulörpastan under omrörning, föredragsvis med en mekanisk blandare, exempelvis en bormaskinmonterad färgvisp.

ÖVRIG INFORMATION

Appliceringsmetoden är den samma för kolorerad och okolorerad polyester. I vissa fall kan kulöravvikelse uppstå:

- extra förtunning har tillsats i form av styren eller aceton;
- materialet har applicerats med ojämn skiktjocklek eller med rinningar eller sättningar;
- skillnad i temperatur mellan form, material och lokal.

SÄKERHETSINFORMATION

Se korresponderande säkerhetsdatablad (MSDS) för detaljerad information och säkerhet, återvinning och hälsa.

ANSVARFRISKRIVNING

Informationen i detta produktblad presenteras i god tro och tros vara korrekt vid utfärdandedatum. De Ijssel Coatings lämnar inga garantier för att informationen är komplett eller exakt. Under inga omständigheter är De Ijssel Coatings och Hedbergs Industri AB ansvariga för några skador som har skett i samband med tillämpning av denna information. / De Ijssel Coatings

