

IJMOCOLOR RE

BESKRIVNING

Ijmocolor RE är en kulörpasta baserad på högkvalitativa pigment fint utblandade i asparaginsyra-ester. Ijmocolor RE är fri från lösningsmedel.

FÖRDELAR

- Lämplig kulörpasta för lösningsmedelbaserade och lösningsmedelfria alifatiska polyasparagin-system;
- Lämplig kulörpasta för lösningsmedelfria polyurea-system;
- Hög pigmenthalt och kulörstyrka, små doser räcker och ger god kostnadseffektivitet;
- Alla 12 bas-kulörer kan blandas i valfri ratio;
- Med alla 12 bas-kulörer kan alla RAL- och NCS-kulörer blandas fram;
- Använd Ijmocolor COplus för att garantera god kulörautenticitet och hög nivå av reproducering, utan risk för ytdefekter så som kulörseparation;
- Nästan obegränsad hållbarhet.

KULÖR OCH GLANS

12 standardkulörer, specialkulörer blandas på begäran

GRUNDEGENSKAPER (VID 23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET)

Densitet	:	ca. 1,8 g/cm ³ (white RE100), beroende på kulör
Torrhalt	:	ca. 100 % (volym)
Pigmenthalt	:	ca. 50 % (white RE100), beroende på kulör
Hållbarhet	:	i originalförpackning, förvaras svalt och torrt, min. 12 månader
Flampunkt (DIN53213)	:	> 145 °C

INSTRUKTIONER

Före användning, blanda väl

Blandningsförhållande som färg (Coatings)	:	använd 10-15 % i vikt. Den faktiska kvaniteten beror på kulör och appliceringsmetod.
Golvbeläggningar som appliceras med rulle	:	använd 5-10 % i vikt. Den faktiska kvaniteten beror på kulör och appliceringsmetod.
Solida ytor	:	använd 1-5 % i vikt Den faktiska kvaniteten beror på kulör och appliceringsmetod.

ÖVRIG INFORMATION

- Tillsätt Ijmocolor RE:
Addera Ijmocolor RE i baskomponenten under omrörning. Adderas en större mängd kulörpasta till en bas så ökar behovet av härdare som ska tillsättas.
- Kombinationer av bas-harts och isocyanater:
 - Granska alltid egenskaperna hos bas-hartset, isocyanater och Ijmocolor RE i relation till kompatibilitet, applicering, brukstid och stabilitet, genom att utföra ett prov.
 - När aromatiska isocyanater används som härdare så kommer missfärgning att ske när ytan utsätts för solljus. Detta fenomen är inneboende i valet av härdare.



IJMOCOLOR RE

- Kulörer
De 12 baskulörerna i IJmicolor RE är:

Kod	Beskrivning	CI nummer	CI namn	CI A.E.W.
RE100	IJmicolor RE 100 white	77891	White 6	560
RE113	IJmicolor RE 113 bright yellow	771740	Yellow 184	560
RE116	IJmicolor RE 116 yellow	11783	Yellow 120	560
RE120	IJmicolor RE 120 green	74260	Green 7	420
RE133	IJmicolor RE 133 oxyde yellow	77496	Yellow 119	560
RE140	IJmicolor RE 140 oxyde red	77491	Red 101	560
RE145	IJmicolor RE 145 red	56110	Red 254	560
RE150	IJmicolor RE 150 blue	74160	Blue 15.2	420
RE191	IJmicolor RE 191 black	77266	Black 7	560
RE192	IJmicolor RE 192 purple	73900	Violet 19	420
RE196	IJmicolor RE 196 violet	51345	Violet 37	560
RE198	IJmicolor RE 198 oxyde green	77288	Green 17	560

Med kulörerna ovan kan alla RAL och NCS-kulörer blanda fram.

SÄKERHETSINFORMATION

Se korresponderande säkerhetsdatablad (MSDS) för detaljerad information och säkerhet, återvinning och hälsa.

ANSVARFRISKRIVNING

Informationen i detta produktblad presenteras i god tro och tros vara korrekt vid utfärdandedatum. De Ijssel Coatings lämnar inga garantier för att informationen är komplett eller exakt. Under inga omständigheter är De Ijssel Coatings och Hedbergs Industri AB ansvariga för några skador som har skett i samband med tillämpning av denna information. / De Ijssel Coatings

Datum: Januari 2017
Artikelnummer: 501

