

Marine Rubbing Pro

Produktbeskrivning

Typ

Är en modern rubbing vätska.

Egenskaper och fördelar

Utmärkt för borttagning av små repor, oxiderade ytor, smuts och fläckar.

Användningsområde

Kan användas till rubbing och polering av gelcoat och ytor som är målade med två-komponent färg. Kan även användas på lättmetall.

Emballage (standard)

	Volym (liter)	Förpackningsstorlek (liter)
Marine Rubbing Pro	1	1

Angiven volym avser fabrikstillverkade kulörer. Notera att det förekommer variationer i förpackningsstorlekar beroende på nationella föreskrifter.

Produktdata

Kulör	ljus beige		
pH värde	7		
Flampunkt	>100 °C		
VOC (Volym/Volym):	65	g/l	US EPA method 24

Appliceringstekniska data

Möjliga appliceringsmetoder

Syntetisk lammull för oxiderad gelcoat, hård polerpad av skum för lätt oxiderad gelcoat i gott skick, mjuk polerpad av skum för ny/nyare gelcoat när minsta effekt eftersöks. Använd en roterande polermaskin med en mjuk/flexibel Back-Up Pad (underläggsplatta).

Blandningsförhållande (volym)

Enkomponent

Rengöring av verktyg

Vatten

Bruksanvisning

Förbehandling

Avlägsna fett, olja eller andra föroreningar genom rengöring med koncentrerat schampo, M 4605 från Matt Chem Marine.

Förbehandling

Skaka flaskan före användning.

Applicera produkten med en ren, mjuk och fuktig trasa med cirkulära rörelser på mindre ytor i taget. Polera till önskad glans för hand.

Bäst är att rubba med en polermaskin för snabb och effektiv glans. Fukta gärna paden/polerkudden lätt. Maskinrubbing rekommenderas vid 1000-1500 rpm. Polera till önskad glans. Avsluta genom att spraya schampovatten för att lösa upp torkade och nedbrutna restprodukter från polermedlet och avtorka med en polerduk av mikrofiber. Rengöringen gör också att du enkelt kan se att rätt glans och finish uppnåts.

Oxiderade ytor rubbas med syntetisk lammull i första vändan, polera sedan en gång till med en hård eller mjuk skumpad för att arbeta upp rätt glans. Det är inte alltid nödvändigt att ha flera olika polermedel på gelcoat, det är snarare så att man kan arbeta flera gånger med olika pads för att först rubba bort oxidation och sedan polera upp glans.

Sista strykningen

Avsluta med ett hårdvax. Vi rekommenderar Super DoubleCoat Paste Wax från Collinite.

Anmärkning

Applicera inte Marine Rubbing Pro på varma ytor eller i direkt solljus. Undvik kontakt med plastdetaljer.

Lagring

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser i ett torrt och svalt utrymme med god ventilation och hållas borta från värmekälla eller låga. Burkarna måste hållas väl tillslutna. Hanteras varsamt.

Hållbarhet vid 23 °C

Marine Rubbing Pro 24 månad(er)

I vissa länder kan den lagringsbeständigheten vara kortare på grund av nationell lagstiftning. Ovanstående är minimum lagringsbeständighet, därefter bedöms den utifrån att den har kontrollerats.

Avfallshantering

Färgrester och tvättväska (rengöring av verktyg) skall lämnas till lokal miljöstation.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.