

Le Tonkinois VERNIS



Linolja har en månghundraårig tradition av att skydda trä och metall. Le Tonkinois, en olja av högsta renhet, har pressats uteslutande från bästa linfrö och raffinerats till kokt linolja i 270°C i mer än 100 år enligt beprövat hantverk. Slutprodukten tillsätts kinesisk träolja, en tungolja som överträffar alla moderna kemiska oljor, exempelvis alkydolja.

På trä och avfettade metaller ger Le Tonkinois ett permanent skydd, och utan att medföra möjliga hälsorisker med jämförbara kemiska produkter som består av 50-60 % lösningsmedel.

Le Tonkinois är fri från aromatiska, essentiella, klorerade och skadliga lösningsmedel, samt kemiska UV-stabilisatorer och utvecklar inga skadliga ångor. Ett plus för naturen och din hälsa - speciellt inomhus.

Mycket effektiv även under extrema väderförhållanden så ger Le Tonkinois det perfekta skyddet för alla träslag utomhus och inomhus, och bevarar träets naturliga, varma karaktär under nästan obegränsad tid, även under extrema klimatförhållanden. Vind och väder kan förstöra träets naturliga skönhet men med en behandling med Le Tonkinois tas vädrets destruktiva kraft bort.

Naturliga trätytor med sina vackra träfibrer förskönas ytterligare med Le Tonkinois. På grund av det naturliga UV-filtret från kinesisk nötolja är lackade trätytor skyddade från väderpåverkan under många år.

Le Tonkinois fernissa är guldgul och därför inte lämplig för ljusa träslag som björk eller lönn. Le Tonkinois fernissa appliceras i tre till fyra steg. Lacken ska i allmänhet rollas eller penslas tunt med endast ett lager per dag.

Egenskaper

1. Ljusäkt
2. UV resistent
3. Utmärkt motståndskraft mot temperaturfluktuationer och väderpåverkan.
4. Idealisk för fjäll och marina miljöer
5. Mycket god täckförmåga och hög torr filmtjocklek.
6. Mycket enkel att använda
7. Tål mycket väl nötning, tryck och stötar
8. Mycket god motståndskraft mot gas, eller nedsänkning i kokande vatten.

Produktnamn	"Le Tonkinois Vernis" Fernissa
Bindemedel	Kokt linolja and kinesisk träolja
Utseende	Blank, halvblank eller matt kan produceras genom tillsats av matteringsmedel.
Antal lager	Träverk exteriört 4 lager Träverk Interiört 2 lager Parkettgolv, avfettad metall och skepp.



Förpackning	2,5l
Densitet	0,9
Viskositet	ca. 3 P.
Fransk standard	T 30003 - Familj 1 - Klass 2c
Sträckförmåga	ca. 20 m ² per liter
Torktid	dammtorr efter 2 timmar; hård efter 8 timmar; övermålningsbar efter 24 timmar
Torrhalt	60 % ± 2%
Lukt	Svag. Innehåller ej aromatiska oljor, klorväte eller thinner
Arbetsmiljö	Ej farlig att få på huden
Applicering	Pensel, Double Coat Filtroller eller Double Coat Skumroller, eller färgspruta. Rengör verktyg direkt efter användning med T-sprit eller balsamterpentin.

Anmärkningar och rekommendationer för applicering

1. Slipa underlaget väl, ta bort gamla upplösta och slitna lacker och färger.
 2. Fernissans kulör är gyllengul. Du kan färga fernissan till önskad ton med hjälp av en spritbets eller linoljefärg.
 3. Alla kommersiellt tillgängliga betts eller lasyrer som är diffusionsöppna kan fungera som pigment för underlaget och sen lackar du med Le Tonkinois för bättre väderskydd och UV-filter.
 4. Underhåll: rengör ytan med M 4605 + vatten, slipa och lacka nya lager. Årligt underhåll rekommenderas för optimal hållbarhet över tid (gäller exteriöra ytor, exempelvis en träbåt)
 5. Fördelen med denna fernissa den behåller samma nyans över tid, vilket underlättar bättring över tid.
 6. Mycket goda erfarenheter kan ses hos lärk-trä där fernissan förebygger grånande. Trädgårdsmöbler i teak hålls väderbeständiga i många år framöver.
-
1. Vi rekommenderar inte Le Tonkinois för att lacka vita ytor. Ljusa träslag som björk eller lönn är ej lämpliga att lacka med Le Tonkinois, välj istället Lustjakt Fernissa eller Double Coat Dubbel UV.
 2. Le Tonkinois är inte lämplig för träslag med mycket hög hartshalt och träslag med hög syra t.ex. Bangkirai.

Tips & Tricks



1. LE TONKINOIS appliceras med roller (filt eller skum av god kvalitet, eller penslar med naturborst, eller luftspruta.
2. Förvara ej penseln i ett glas med vatten.
3. Arbeta helst i temperaturer över +20° C, om du ska lacka i en kall miljö värm lacken i vattenbad till fingervarm temperatur
4. Fernissor ska alltid omröras men försiktigt så att inte luft rörs ned i lacken.
5. 4 lager är lagom för exteriöra objekt.
6. 2 lager är tillräckligt på interiöra objekt
7. Fler lager än rekommenderat antal är ett plus; du är klar när du uppnått önskat djup och känsla i lackarbetet
8. Applicera aldrig mer än ett lager per dag, ca. 24 timmar
9. Tillsätt Gélomat i sista lagret för en halvblank eller matt finish. Matt finish uppnås vid 30 %, halvblank 10-25 %.
10. Le Tonkinois kan skinntorka i burken, ta bort skinnet. Förvara istället öppnad förpackning upp och ned så att skinnet hamnar i botten.
11. Le Tonkinois bör förvaras svalt och torrt, men tål förvaring ned till -5 ° C .
12. Hållbarheten för oöppnad förpackning är minst 4 år. Om färgen är för tjock går den att späda med balsamterpentin eller alkohol (T-röd) eller lacknafta, det går också bra att värma lacken fingervarm för enklare utstrykning av gammal lack.

Ansvarsfriskrivning

Även om informationen och rekommendationerna presenteras i god tro och troddes att vara korrekta vid utgivningsdatumet, ger Hedbergs Industri AB inga uppfattningar om fullständigheten eller noggrannheten av den. Hedbergs Industri AB kommer inte att ansvara för skador av någon art som följer av användningen av denna information. Hedbergs Industri AB förbehåller sig rätten att ändra informationsbladet utan föregående meddelande. Detta informationsblad ersätter tidigare publikationer. Datum: november 2022