



Tekniskt datablad

Prosol 2K Epoxiprimer

Prosol 2K Epoxiprimer är en högkvalitets epoxifärg i 2-k sprayflaska. Ger mycket god vidhäftning på de flesta material och utmärkt korrosionsskydd. Sprayflaskan gör att färgen producerar en slät och fin yta. Kan övermålas med de flesta sorters färg. Lösningssmedelsbeständig. Isolerar väl, torkar effektivt.

YTOR:

Aluminium – slipa med P60

Zink, Stål – slipa med vinkelslip P24-36 eller blästra

GRP (glasfiberarmerad polyester) – slipa P120

Gelcoat – slipa P120

Ytorna måste vara rena, fri från föroreningar.

Rengör ytorna med Double Coat Avfettning.

Använd inte 2-k epoxiprimer på syrahärdande produkter.

EGENSKAPER:

Enastående tork- och isoleringsegenskaper

Utmärkt vidhäftning och korrosionsskydd

Optimalt flyt och ytfinish

Övermålningsbar med Double Coat

Säker och ren överföring av härdaren

Hög motståndskraft mot kemiska och mekaniska påfrestningar

Bränslebeständig, lösningssmedelsbeständig, kemikaliebeständig

Kulör / glans:

Beige / Matt

Förberedelse:

Skaka burken kraftigt tills blandningskulorna rör sig fritt!

Före beläggning, ta bort den röda knappen från säkerhetslocket, vänd på sprayburk 180°, dvs upp-o-ner och fäst knappen på stiftet på aerosolens bas.

Tryck på den röda knappen med din handflata tills ett stopp nås.

Application:

2 coats, dry film thickness 70 mikron

Flash-off: mellan lager:

10 - 15 min. mellan varje lager
(beroende på temperatur)

Flash-off: färdig yta:

ca. 30 min. före materialet kan flyttas eller placeras under IR-lampa för förhöjd härdningsprocess.

Efter användning:

Vänd burken upp och ner och spraya tills ventilen är ren, detta förhindrar att ventilen täpps igen.

Torktider:

Övermålningsbar med annat färgsystem: 50 - 60 min i 20° C.

Dammtorr efter: 15 min. / 20° C

Kan hanteras med händer: 5 h / 20°C

Kan slipas efter: 12 h / 20°C eller 30 min. / 60°C

IR-tork: kan slipas efter 1 timme

Pot-Life: 4 dagar

Torrslipa färdig ytan inför täckfärg vid behov med: P400 - P 500

Våtslipa: P 800

Lokalens förutsättningar: Från +10°C med upp till 8 0% relativ luftfuktighet. Efter 3 dagar måste ytan slipas för god vidhäftning. Mindre än 3 dagar krävs ingen slipning för vidhäftningens skull.

Förvaring: I tättslutna originalförpackningar minst 12 - 18 månaders hållbarhet

VOC Regelverk:

Denna produkt innehåller max. 650 g/l VOC [5.43 lbs/gal]

Ansvarsfriskrivning

Information: Läs motsvarande säkerhetsdatablad

Databladet är endast för informationsändamål! Informationen som ges är i enlighet med vår kunskap upp till de senaste standarderna och är baserad på många års erfarenhet av tillverkning av våra produkter. Informationen är icke bindande och utan garanti.

Prosol Sverige

Hedbergs Industri AB

www.de-ijssel-coatings.se