



Tekniskt datablad

Rallye paint

Produktbeskrivning

Utmärkt hållbar vidhäftning, hög elasticitet och motståndskraft, väderbeständig, extremt snabbtorkande. Tål vatten, salt och rengöring.

Användning

För exteriör och interiör. För alla ytor, till exempel sten, trä, metall, glas, plast (förutom frigolit). Testa vidhäftning på plast.

Base: 1K färg, akryl

Colour: RAL

Surface: matt

Solids: 20 +/- 1 vikt-%

Yield: 3 – 4 m² < per 400 ml sprayburk

Layer thickness: 30 - 40 µ

Drying time:	Lufttorkning (vid 20° C)	Dammtorr	10 minuter
		Beröringsbar	45 minuter
		Fult härdad	24 timmar

Obs: torktiden beror på rumstemperatur och skiktjocklek.

Applicering:

YTAFÖRBREDNING

Ytan ska vara fri från smuts och fett
Angrenzende Flächen abdecken.

PRIMER: PROSOL 2-k Epoxiprimer är mycket väl lämpad.

ÖVERMÅLNING

När färgen är helt härdad kan den övermålas med klarlack om så önskas

· Lindigstr. 8 · 63801 Kleinostheim · Tel. 06027 / 46 10 0 · Fax 06027 / 46 10 46 ·
Seite: 1 / 2

Denna information tillhandahålls utan garanti, uttryckt eller underförstått, förutom att den är korrekt enligt bästa vetenskap från Prosol Spraytechnik GmbH. Uppgifterna på detta blad är endast relaterade till det specifika materialet som anges här. Prosol Spraytechnik GmbH tar inget juridiskt ansvar för användning eller tillit till dessa data.



Technical product information *Rallye paint*

ANVÄNDARVILLKOR

se text på burken

Ytterligare tips:

Ytterligare data om produktsäkerhet, transport och säkerhet finns i MSDS för denna produkt.

De vanliga säkerhetsåtgärderna vid hantering av kemikalier måste följas.

Denna information tillhandahålls utan garanti, uttryckt eller underförstått, förutom att den är korrekt enligt bästa vetskap från Prosol Spraytechnik GmbH. Uppgifterna på detta blad är endast relaterade till det specifika materialet som anges här. Prosol Spraytechnik GmbH tar inget juridiskt ansvar för användning eller tillit till dessa data.